

TECHNICKÝ LIST

NÁZOV VÝROBKU

DULUX TRADE VINYL MATT

1. POPIS VÝROBKU

Vinylová matová emulzná náterová hmota Dulux Trade Vinyl Matt je vysoko kvalitná farba s vynikajúcou krivosťou.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Vhodná pre všetky druhy vnútorných povrchov stien a stropov s výnimkou priestorov, kde dochádza k častej intenzívnej kondenzácii vodných par (napr. v niektorých kuchyniach a kúpeľniach). Pre tieto podmienky je vhodnejší rýchloschnúci náterová hmota *Dulux Trade Diamond Eggshell*.

3. FARBA

Vid' príslušná farebná vzorkovnica Dulux Trade Colour Card.

4. BALENIE

1; 2,5; 5 a 10 litrov.

5. ZLOŽENIE

Pigment: Svetlo stále bezolovnaté pigmenty.
Spojivo: Vinylová kopolymérna emulzia.
Riedidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

Obsah sušiny: biela 33 % (nominálna), u ďalších farieb sa rôzni. Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín kategória A (a) WB: 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.

7. METÓDA NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom, konvenčným striekaním, vysokotlakovým striekaním.

8. DOBA SCHNUTIA

Pre jednotlivú vrstvu o štandardnej hrúbke:

Nelepivý (suchý na dotyk): v závislosti na teplote a relatívnej vlhkosti.
Pretierateľný: po 2 – 4 hodinách.

9. VLASTNOSTI NÁTERU

- chemická odolnosť: nevhodný
- tepelná odolnosť: nevhodný pre použitie na vyhrievané povrchy, napr. radiátory
- odolnosť proti vode: odoláva úrovniam relatívnej vlhkosti bežným v normálnom vnútorným prostredím a znáša nepríliš dôkladné či časté umývanie. V priestoroch s častou intenzívnou kondenzáciou, napr. v niektorých kuchyniach a kúpeľniach, je vhodnejší použiť rýchloschnúcu náterovú hmotu *Dulux Trade Diamond Eggshell*.

10. VÝDATNOSŤ

Vodítkom praktickej krycej schopnosti za normálnych podmienok je množstvo do 17 m²/l farby.

11. RIEDENIE

Čistá voda.

tmelení nových alebo holých povrchov: max. 1 diel čistej vody na 5 dielov farby
normálne použitie (neprekračovať): max. 1 diel čistej vody na 10 dielov farby
nanášanie konvenčným striekaním: max. 1 diel čistej vody na 2,5 dielov farby
nanášanie bezvzduchovým striekaním: max. 1 diel čistej vody na 5 dielov farby

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Tel.: 263 834 675

TECHNICKÝ LIST

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Príprava povrchu:

Povrchy musia byť pred natrením čisté a suché.

Odstráňte všetku odlupujúcu sa a narušenú farbu.

V prípade potreby omyte z povrchu špinu, masť a zvyšky prachu. Opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť. Povrchy, ktoré i po dôkladnej príprave zostávajú drobné, vyspravte vhodnou tmelovou hmotou na omietky.

Ak treba, povrch obrúste a utrite vlhkou látkou (nepúšťajúce vlasy), aby sa zamedzilo výskytu prachu.

Spôsoby nanášania:

Pred použitím dôkladne premiešajte.

Obvyklý postup zostáva z nanesení dvoch vrstiev prípravku *Dulux Trade Vinyl Matt*, na povrchy s predchádzajúcim náterom podobnej farby v dobrom stave však môže stačiť jedna vrstva.

konvenčné striekanie: uspokojujúce pre striekanie väčšinou typov striekacích zariadení

bezvzduchové striekanie: typické nastavenie pre bezvzduchové striekanie je minimálny pracovný tlak na farbu 133 bar pri priemere trysky 0,38 mm a uhle rozstrekov 65°.

Poznámka dodávateľa: Pre nanášanie vysokotlakovým zariadením K1000, výrobca EST Ledeč nad Sázavou, Je možné po odskúšaní pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporučiť pre neriedenú farbu trysku 615 a tlak 140 bar, alebo trysku 613 a tlak 155 bar (úspornejší).

13. ČISTENIE

Po ukončení práce odstráňte zo štetca čo najviac farby, až potom je umyte čistou vodou. Nepoužívajte ani neskladujte pri extrémnych teplotách a chráňte pred mrazom.

14. SKLADOVANIE

Skladovať v pôvodných tesne uzavretých nádobách v krytých miestnostiach pri teplote + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobre vetraných priestoroch. Pri teplotách pod 0 °C dochádza k znehodnoteniu výrobku. Chráňte pred mrazom a extrémnymi teplotami.

Upozornenie:

Zaistite dobré vetranie počas aplikácie a schnutí. Nevdychujte sprej. Pri nanášaní striekaním v interiéri použite príslušnú tvárovú masku.

Zamedzte styku s očami a kožou. Pri natieraní sa doporučuje použitie ochrany očí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. pri styku s kožou okamžite omyte veľkým množstvom vody a mydlom alebo príslušným čistiacim prostriedkom na kožu. Nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá a lakový benzín. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte ani neskladujte povesením na hák. Nevylievajte do kanalizácie a vodných tokov.

Nevdychujte prach. Pri brúsení za sucha použite vhodnú tvárovú masku. Pri príprave drevených alebo kovových povrchov s farbami z doby pred rokom 1960 je treba urobiť špeciálne bezpečnostné opatrenie, pretože tieto farby môžu obsahovať zdravie nebezpečné olovo.

15. DISTRIBÚTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK
Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5, SR
Tel.: +421 263 834 675
www.dulux.sk

16. DÁTUM VYDANIA apríl 2010

Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Tel.: 263 834 675