

TECHNICKÝ LIST

NÁZOV VÝROBKU

DULUX Colours of the World (FARBY SVETA)

1. POPIS VÝROBKU

Disperzná akrylátová farba na steny a stropy.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Farby sveta – disperzná umývateľná farba s matným povrchom na steny a stropy určená na interiérové dekoračné a ochranné nátery stien a stropov. Je možné ju použiť na omietky (cementové, vápenocementové), sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleneného vlákna. Je ľahko roztierateľná a pri nízkej spotrebe umožňuje zachovanie dobrého krytia. Tixotropná štruktúra spôsobuje, že pri natieraní farba neodkvapkáva, čo je veľmi praktické vtedy, ak nie je možné premiestniť alebo dostatočne zaistiť napr. nábytok. Farba je paropriepustná, čo umožňuje stenám dýchať.

Vďaka atraktívnym farbám je možné jednoducho aranžovať interiéry obytných izieb a verejných budov, napr.: kancelárií, škôl, škôliek.

3. FARBA

20 vybraných odtieňov podľa vzorníku Colours of the World.

4. BALENIE

2,5 l ; 5 litrov.

5. ZLOŽENIE

Pigment - odolný proti svetlu, biele neolovnaté pigmenty
Spojivo: - disperzia akrylového kopolyméru
Riedidlo: - voda

6. LIMITY VOC

Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín kategória A (a) WB: 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 10 g/l VOC.

7. METÓDA NANÁŠANIA

Štetcom, valčekom.

8. DOBA SCHNUTIA

Pre jednotlivú vrstvu o štandardnej hrúbke: pri teplote cca + 20 °C a relatívnej vlhkosti cca 50 %
pri dobrom vetraní: nelepivý (suchý na dotyk) za 2 hodiny
pretierateľný za 2 – 4 hodiny

Zníženie teploty a/lebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.

9. VLASTNOSTI NÁTERU

Lesklý – matný.

- Odolnosť proti vode - je odolná proti štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Natrený povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť vystavený kondenzovanej vlhkosti.
- Mechanická odolnosť - odolná proti oteru suchou látkou, vysoko odolná proti opakovanému mytiu vodou s prísadou umývacieho prostriedku a drhnutiu jemnou štetkou alebo hubou.
- Odolnosť proti teplu - nie je vhodná k náterom zohrievaných povrchov, napr.: nátery topení.
- Iné
 - dobrá paropriepustnosť, čo zaručuje dýchanie stien
 - dobrá kryvosť
 - dobre sa z nej odstraňujú nečistoty.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5
Tel.: 263 834 675

TECHNICKÝ LIST

10. VÝDATNOSŤ

12 – 14 m²/l pri jednej vrstve náteru na hladkom, rovnom a správnom spôsobilom pripravenom povrchu podkladu.

11. RIEDENIE

Neriedi sa. Pred použitím nemiešať.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Príprava povrchu:

- Podklady z jednoliatego materiálu, silne nasiakavé, nestabilné, prašné a pórovité: penetrovať prípravkom **Dulux Grunt**.

- Podklady nejednoliate, silne nasiakavé, nestabilné, prašné a pórovité doporučujeme postupne penetrovať:

1. etapa: prípravkom **Dulux Grunt** (týka sa predovšetkým špachtľovaných (stierkovaných) miest, spojov sadrokartónových dosiek, po odstránení olejových a kriedových farieb);

2. farbou **Farby sveta** alebo **Acryl Matt** zriedenou prídavkom 20 – 25 % čistej vody (týka sa celého povrchu).

- Iné ako vyššie uvedené podklady, doposiaľ bez náteru, napr. pórovité, stabilné, neprašné vápenocementové omietky:

doporučujeme natrieť farbou **Colours of the World** alebo **Acryl Matt** zriedenou prídavkom 20 – 25 % čistej vody.

- Podklady už skôr natierané emulznými farbami, ktorých povrch je z jednoliatego materiálu, dobre prilnavý, nie je prašný ani poškodený: natierať bez penetrácie.

Príprava výrobku: pred použitím nemiešať, nepridávať cudzie zložky.

Spôsoby nanášania:

- Podmienky natierania:

- teplota prostredia a natieraného povrchu nesmie byť nižšia ako + 10 °C.

- Parametre vrchného (konečného) náteru podkladu pripraveného

- farbu neriediť, naniesť 1 – 2 vrstvy s odstupom 2 – 4 hodín od nanosenia predchádzajúcej vrstvy,

- na valček alebo štetec nabrať dostatočné a rovnomerné množstvo farby,

- dôkladne rozotrieť, aby bolo dosiahnuté rovnomernej vrstvy.

Pozor ! Použitie metód s využitím striekania nie je vylúčené, pod podmienkou uskutočnenia technických skúšok. Pri renovačných náteroch povrchov, ktoré sú v dobrom stave a majú podobnú farbu, môže byť jedna vrstva farby dostačujúca.

13. ČISTENIE

Po skončení natierania sa odporúča odstrániť z náradia čo najväčšie množstvo farby a nasledovne ho umyť čistou vodou.

14. SKLADOVANIE

Skladovať v krytých miestnostiach v chladných, suchých, dobre vetraných priestoroch ďaleko od zdrojov žiaru, zapálenia a priameho slnka. Zákaz fajčenia.

15. DISTRIBÚTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK

Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5, SR

Tel.: +421 263 834 675

www.dulux.sk

16. DÁTUM VYDANIA marec 2010

Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.

DODÁVA A ĎALŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65, 851 00 Bratislava 5

Tel.: 263 834 675